



FERMACELL Vloerelementen montagelijm

Voor FERMACELL Vloerelementen

Toepassingsgebied

De FERMACELL Vloerelementen montagelijm is een ééncomponentenlijm op polyurethaan basis. De lijm is geschikt voor het verlijmen van FERMACELL Gipsvezelplaten en FERMACELL Powerpanel Vloerelementen in de volgende toepassingsgebieden:

- Voor liplas lijmverbinding van FERMACELL Vloerelementen en FERMACELL Powerpanel Vloerelementen.
- Voor het verlijmen van een extra derde laag FERMACELL Gipsvezelplaten.


Niet geschikt voor de verlijming van FERMACELL Powerpanel SE Vloerelementen.

Eigenschappen

- **Getest door het ECO-Instituut in Keulen**
 - Geen schadelijke emissies.
- **Eenvoudig te verwerken**
 - De dubbele lijmtuiten zorgen voor een juiste dosering en de zijaanslag voor een exacte positionering op de liplas.
- **Hoge voegsterkte**



Aanbrengen van de FERMACELL Vloerelementen montagelijm in twee strengen op de liplas.



Verlijmen van de vloerelementen onderling met volledig met lijm gevulde liplas.



Schroeven van de liplas binnen 10 minuten...



... of nieten met speciale spreidnieten, binnen 10 minuten.

Verwerking

FERMACELL vloerelementen worden door middel van een liplasverbinding met de FERMACELL Vloerelementen montagelijm verlijmd (verbruik ca. 40 à 50 g/m², oppervlakte ca. 20 à 25 m² per fles). Breng twee lijmtrengen op de liplas aan. Door de twee lijmtuiten op de fles kan dit in een beweging. Binnen 10 minuten wordt het volgende vloerelement op de liplas geplaatst en vastgeschroefd of -geniet. De FERMACELL Vloerelementen montagelijm is na ca. 24 uur uitgehard (bij 20° C en luchtvochtigheid van 65%). Overtollige lijmresten kunnen na uitharding met lijmafsteekmes of spachtelmes verwijderd worden. Volle belasting van de FERMACELL Vloerelementen na volledige uitharding van de lijm. Verdere richtlijnen voor de verwerking van FERMACELL Vloerelementen en Vloerelementen montagelijm vindt u in de brochure FERMACELL Vloerelementen-Handleiding voor de verwerking of internet: www.fermacell.nl / www.fermacell.be.

Materiaalgegevens

Verbruik	Ca. 40-50 g/m ²
Rendement per fles	Ca. 20-25 m ²
Materiaal- en ruimtetemperatuur	≥ + 5 °C
Lijmtemperatuur	≥ +10 °C
Droogtijd	Ca. 24 uur (bij 20° C en rel. luchtvochtigheid van 65%)
Opslag	12 maanden, koel en vorstvrij*
Geur	Karakteristiek zwak
Consistentie	Visceus
Kleur	Beige-bruin

* kortstondige inwerking van vorst bij transport en opslag is niet schadelijk voor de FERMACELL Vloerelementen montagelijm.

FERMACELL Vloerelementen montagelijm

Dealergegevens

Artikelnummer	79022
EAN-nummer	4007548 001670
Douane-tariefnummer	29291090
Hoeveelheid/pallet	24 dozen à 18 flessen
Gewicht/fles	1 kg

Veiligheidsinformatie

Bij de verwerking moeten geschikte veiligheidshandschoenen worden gedragen. Let op dat huid, ogen, gereedschap en kleding niet met de nog niet uitgeharde voegenlijm in aanraking komen. Indien de huid toch in aanraking komt met de niet uitgeharde lijm dan direct met water en zeep reinigen. Gereedschap met lijmresten direct met universele verdunner reinigen. Uitgeharde lijm is alleen met gereedschap te verwijderen. Gevaarlijk voor de gezondheid: buiten bereik van kinderen bewaren. Mag niet in kinderhanden komen! Verdere informatie over veiligheidsmaatregelen staan vermeld op de verpakking en in het veiligheidsinformatieblad (te downloaden van www.fermacell.nl/www.fermacell.be).

Technische wijzigingen voorbehouden.
Versie augustus 2009. Alleen de meest actuele versie is geldig. Wanneer u informatie in dit document mist, dient u contact op te nemen met Fermacell BV.

Fermacell BV
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31(0)24 6495111
Fax: +31(0)24 6495126
fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

België:
Postbus 54, 8790 Waregem
Vlaanderen en Brussel
Tel.: +32(0)475 708437
Fax: +32(0)56 729281
fermacell-bel@xella.com
www.fermacell.be

Belgique:
B.p. 54, 8790 Waregem
Wallonie et Luxembourg
Tel: +32(0)473 852977
Fax: +32(0)10 227696
fermacell-bel@xella.com
www.fermacell.be